

PRODUKTDATENBLATT & ANWENDUNGSHINWEIS

CARE BITUMEN DICHTMASSE KBN: CAREBD310SW

CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft:
Margot-Kalinke-Straße 9
80939 München

Geschäftsführer:
Uwe Dietz

Amtsgericht München:
HRB 179425

info@conel.de

CARE Bitumen Dichtmasse ist eine plastoelastische, Lösungsmittelhaltige Reparatur- und Dichtungsmasse mit pastenartiger Konsistenz. Das Produkt ist asbestfaserfrei.

Besondere Eigenschaften

- / Haftet auf feuchtem Untergrund
- / Kalt zu verarbeiten
- / Wasserundurchlässig
- / Ausgeprägte plastische Verformbarkeit
- / Kein Abfließen auch bei intensiver Sonneneinstrahlung
- / Keine Beeinträchtigung plastischer Eigenschaften bei niedrigen Temperaturen
- / Beständig gegen verdünnte Mineralsäuren, Laugen, Salzlösungen, Rauchgase
- / Optimale Haftung auf Bitumen-Dachbahnen und Beschichtungen, Beton, Putz, Mauerwerk, NE-Metallen und Stahl
- / Spannungen durch Temperaturwechsel und Bodenbewegungen werden aufgenommen und abgebaut
- / Verarbeitungstemperatur +5°C bis +30°C
- / Temperaturbeständigkeit 0°C bis +80°C

Anwendung

CARE Bitumen Dichtmasse wird zum Ausbessern und Abdichten von Löchern, Rissen und Bruchstellen an Dacheindeckungen aus Bitumen-Dachbahnen und zur Abdichtung gegen Bodenfeuchte bei Durchbrüchen und Abschlüssen verwendet. CARE Bitumen Dichtmasse ist geeignet zum Abdichten von Rissen, Kehlen, Fugen bei Bauteilen aus Beton, Betonfertigteilen, Mauerwerk und Stahl. CARE Bitumen Dichtmasse ist zur Herstellung dicker Sperrschichten geeignet. Die Dichtmasse erfüllt die Anforderungen der AIB DS 835 Anhang II Spalte 10.

Verarbeitung

Der zu beschichtende Untergrund muss sauber und trocken, öl- und fettfrei sowie frei von losen Anhaftungen sein. Korrodierte Metalloberflächen müssen entrostet werden. CARE Bitumen Dichtmasse auftragen und mit einem Spachtel, einer Kelle oder Glattscheibe verteilen, dickere Spachtelschichten in mehreren Arbeitsgängen mit zeitlichem Abstand aufbringen, um ein schnelleres Ablüften der Lösungsmittel zu erzielen. Bei zu dick aufgetragenen Schichten ist, insbesondere bei UV-Einstrahlung, mit Blasenbildung zu rechnen. Muss die Dachhaut saniert werden, müssen die Blasen vollkommen ausgeschnitten, die Ränder angeschmolzen und verspachtelt werden. Anschließend die freigelegte Stelle mit KIMTEC® Dach Dicht überspachteln. Zur Überbrückung größerer Risse und Löcher Glasseidengewebe einlegen und überspachteln. Kleine Schadstellen können mit KIMTEC® Dach Dicht überspachtelt werden. KIMTEC® Dach Dicht an den Rändern flach auslaufen lassen. Der Verbrauch beläuft sich auf ca. 1.000 g / m² bei 1 mm Schichtdicke.



PRODUKTDATENBLATT & ANWENDUNGSHINWEIS

CARE BITUMEN DICHTMASSE KBN: CAREBD310SW

CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft:
Margot-Kalinke-Straße 9
80939 München

Geschäftsführer:
Uwe Dietz

Amtsgericht München:
HRB 179425

info@conel.de

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von -5 °C bis +25 °C, eine Haltbarkeit von 12 Monaten.

Unsere technischen Informationen sollen nach bestem Wissen informieren. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese nicht in unserem Einfluss liegen. Änderungen die der Verbesserung und dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.